

Hardwax Oil Extreme



Filmbildendes Ölwachs

Hartwachs Öl Extrem ist ein geruchs- und VOC-armes Qualitätsprodukt zum Ölen von Holzböden. Es kombiniert alle Vorteile von Öl und Wachs in einem Produkt, wodurch eine extrem robuste, widerstandsfähige Oberfläche erzielt wird, die gut gegen Verschüttetes und Flecke geschützt ist. Hartwachs Öl Extrem hebt die natürliche Glut des Holzes hervor und hinterlässt eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist.

- VOC-FREI*
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine natürlich aussehende, atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein

Anwendungsbereich

Für unbehandelte, neue oder frisch geschliffene Holzoberflächen sowie als Decklack auf WOCA Meister Colour öl.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der Boden muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Schleifstaub. Bereits behandelte Böden mit Korn 120-150 bis auf das rohe Holz abschleifen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch nachwischen. Hardwachs Öl Extrem ist gebrauchsfertig.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Letzter Schliff

Körnung 120-150.

Schleifkörnungen

Körnung 120-150.

Behandlung

Hartwachs Öl Extrem ist vor und während dem Gebrauch gründlich zu rühren. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Das Öl mit einer Poliermaschine direkt auf den Boden auftragen; jeweils in Flächen von 5-10 m² arbeiten. Öl gut verteilen. Das Öl flüssig für 5-10 Minuten auf der Oberfläche stehen lassen. Wird das Öl schnell aufgesogen, mehr Öl auftragen. Bitte beachten: Nach ca. 15 Minuten beginnt Hartwachs Öl Extrem die Oberfläche zu sperren. Die Oberfläche mit einem weißen oder beigeen Kissen polieren, bis das Holz gesättigt erscheint. Überschüssiges Öl mit sauberen, fusselfreien Baumwolltüchern entfernen, bevor mit dem nächsten Bereich begonnen wird. Der Boden darf danach nicht nass erscheinen und es darf kein überschüssiges Öl auf dem Boden verbleiben. Den Boden 8-10 Stunden trocknen lassen. Die Behandlung ggf. innerhalb von 24 Stunden wiederholen, wenn eine weitere Ölschicht erforderlich ist oder mehr Glanz oder Widerstandsfähigkeit gewünscht wird. Für bereits früher geölte Oberflächen ist eine Schicht Öl jedoch meist ausreichend. Für eine optimale Haftung müssen zuvor behandelte Böden mit einem bordeaux Pad zwischengeschliffen werden, bevor eine Schicht Hartwachsöl aufgetragen wird

Bitte beachten

Bei bereits geölte Oberflächen reicht in der Regel ein einmaliger Ölanstrich. Für eine optimale Haftung müssen zuvor behandelte Böden mit einem bordeauxroten Pad zwischengeschliffen werden, bevor eine Schicht Hartwachsöl aufgetragen wird. Nach 7 Tagen kann der Boden mit WOCA Natural Soap oder WOCA Oil Refreshing Soap gereinigt werden, was der Oberfläche zusätzlichen Schutz verleiht.

Trockenzeit

Trockenzeit: 24 Stunden bei 20°C

Zwischen den Schichten: 8-10 Stunden bei 20°C

Leichte Verarbeitung: 24 Stunden bei 20°C

Empfehlung: Die Arbeitsschritte 2 und 3 müssen innerhalb von 24 Stunden wiederholt werden, wenn eine zweite Ölschicht erforderlich ist.

Durchgehärtet: 7 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 415 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Lb)): 500 g/l.

GIS code: Ö10+

Dichte: 0.90-0.95 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 20 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit WOCA Verdünner

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2.5 L

Trittsicherheit (DIN 51130): R9

Viskosität: 50-55 Sek. DIN Cup 4

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 95-100%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung: WOCA Holzbodenseife oder Öl-Refresher.
Regelmäßige Pflege: WOCA Ölpflege. Bei Bedarf mit Hartwachs Öl Extrem oder WOCA Pflegegel nachbehandeln.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.