

Exterior Wood Primer



Voranstrich für Holz auf Wasserbasis

Exterior Wood Primer ist eine Grundierung auf Wasserbasis zur Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und Carports. Das Produkt schützt das Holz und verbessert die Haftung und Haltbarkeit einer nachfolgenden Oberflächenbehandlung. Exterior Wood Primer ist sehr gut geeignet für Tanne, Accoya, Lärche, Kiefer, Eiche und nicht imprägnierte Hölzer.

- Vermindert die Rissbildung im Holz
- Erhöht die Haltbarkeit des Holzes
- Schützt das Holz gegen Feuchtigkeit
- Ideal for all softwood and vulnerable wood

Anwendungsbereich

Für neues und altes Holz. Sehr gut geeignet für Tanne, Accoya, Lärche, Kiefer, Eiche und nicht imprägnierte Hölzer. Optimale Haltbarkeit wird durch regelmäßige Reinigung und richtige Behandlung erreicht, je nach Konstruktion, Holzbeschaffenheit sowie Wind und Wetter. Überprüfen Sie die behandelten Oberflächen jährlich. Reparieren Sie Schäden sofort.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Die Oberfläche mit WOCA Exterior Wood Cleaner reinigen. Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Neues Holz sollte schnellstmöglich behandelt werden. Kann zur Vorbehandlung von geöltem Holz verwendet werden, das durch Wind und Wetter unansehnlich geworden ist. Die Behandlung mit Exterior Wood Primer muss in trockenem Wetter und bei Temperaturen zwischen 15 und 30° C erfolgen. Direktes Sonnenlicht und starke Wärme vermeiden. Die Holzfeuchtigkeit darf 17% nicht übersteigen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Den Kanister gründlich schütteln. Exterior Wood Primer unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen. Es ist wichtig, dass Produkt gründlich und gleichmäßig aufzutragen. Mit den Holzenden beginnen. Das Holz nach der Behandlung mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Bitte beachten

Da Exterior Wood Primer ein Vorbehandlungsmittel ist, muss die Oberfläche binnen 14 Tagen mit WOCA Exterior Wood Oil nachbehandelt werden. Die Verpackung nach Gebrauch gründlich verschließen. Die behandelten Oberflächen jährlich kontrollieren. Eventuelle Schäden sofort reparieren. Optimale Haltbarkeit wird durch regelmäßige Reinigung und korrekte Behandlung, abhängig von Konstruktion, Holzzustand so wie Witterung erreicht.

Trockenzeit

Trockenzeit: 24 Stunden bei 20°C

Technische Daten

VOC: 20 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/g (Wb)): 30 g/l.

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 10-15 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 5-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2.5 L

Viskosität: 15-20 Sek. DIN Cup 4

Feuchtigkeitsgehalt: The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 10-20%

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

BITTE EBACHTEN: Da Exterior Wood Primer ein Vorbehandlungsmittel ist, muss die Oberfläche deshalb binnen 14 Tagen mit WOCA Exterior Wood Oil nachbehandelt werden. Die Verpackung nach Gebrauch gründlich verschließen. Die behandelten Oberflächen jährlich kontrollieren. Eventuelle Schäden sofort reparieren. Optimale Haltbarkeit wird durch regelmäßige Reinigung und korrekte Behandlung, abhängig von Konstruktion, Holzzustand so wie Witterung erreicht.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.