

Hardwax Oil Swift



Filmbildendes Ölwan zu aufrollen

Hardwax Oil Swift ist ein schnell trocknendes Roll-on-Produkt für Holzböden, das sich einfach auftragen lässt, ohne dass eine Politur erforderlich ist. Es kombiniert natürliche Öle und Wachse, um eine robuste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeiten und Flecken zu schaffen. Der Boden erhält ein neutrales Aussehen und eine rutschfeste, pflegeleichte Oberfläche, die ideal für die Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder frisch geschliffenen Holzoberflächen ist.

- Guter Schutz vor Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Strapazierfähig und widerstandsfähig gegenüber Kratzern und Abdrücken.
- Muss nicht einpoliert werden
- Lange Reichweite.

Anwendungsbereich

Für unbehandelte oder frisch geschliffene Holzoberflächen sowie als Decklack auf WOCA Master Colour Oil.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15°C bis 30°C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der Boden muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Bereits behandelte Böden mit Korn 100-150 bis auf das rohe Holz abschleifen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch nachwischen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Letzter Schliff

Körnung 120-150.

Behandlung

Hartwachs Oil Swift ist vor und während dem Gebrauch gründlich zu rühren. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Eine dünne Ölschicht mit einer kurzflorigen Rolle (3-4 mm) o. ä. in Faserrichtung auftragen. Öl gut verteilen. Den Boden 4-5 Stunden trocknen lassen. Falls eine weitere Ölschicht erforderlich ist, die Behandlung innerhalb von 24 Stunden wiederholen. Für bereits früher geölte Oberflächen ist eine Schicht Öl jedoch meist ausreichend. Für eine optimale Haftung müssen zuvor behandelte Böden mit einem bordeaux Pad zwischengeschliffen werden, bevor eine Schicht Hartwachsöl aufgetragen wird.

Bitte beachten

Der frisch geölte Boden kann am nächsten Tag mit Vorsicht betreten werden und ist unter normalen Raumbedingungen nach 7 Tagen vollständig ausgehärtet. Nach 7 Tagen kann der Boden mit WOCA Natural Soap oder WOCA Oil Refreshing Soap gereinigt werden, was der Oberfläche zusätzlichen Schutz verleiht. Für eine optimale Haftung müssen zuvor behandelte Böden mit einem Bordeauxpad zwischengeschliffen werden, bevor eine Schicht Hartwachsöl aufgetragen wird. Die Arbeitsschritte 2 und 3 müssen innerhalb von 24 Stunden wiederholt werden, wenn eine zweite Ölschicht erforderlich ist.

Trockenzeit

Trockenzeit: 4-5 Stunden bei 20°C

Empfehlung: Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit verlängern. Setzen Sie den Boden in den ersten 7 Tagen während des Aushärtens des Öls nicht Wasser aus und reinigen Sie ihn nicht.

Durchgehärtet: 7 Tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 510 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Lb)): 500 g/l.

GIS code: Ö70

Dichte: 0.90-0.95 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 20 m²/L

Farben: Farblos - Matt

Werkzeugreinigung: Mit WOCA Verdünner

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2.5 L

Viskosität: 30-35 Sek. DIN Cup 4

Geruch: Stark

Festkörperanteil: 40-50%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung empfiehlt sich die WOCA Naturseife, die das Holz effektiv säubert und pflegt. Ergänzen Sie die Reinigung gelegentlich mit WOCA Oil Refreshing Soap, die dem Holz bei jeder Anwendung auch ein wenig Öl hinzufügt.

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.