

WOCA Hartwachs Öl

– für die maschinelle Grundbehandlung von Holzböden



Easy and effective. Naturally



- Auf allen Holzböden anwendbar
- Geeignet für Große Bodenflächen
- Leicht aufgebaute Filmoberfläche
- IBR Zertifiziert

Produkt info

Gebinde: 0,75 l und 2,5 l

Ergiebigkeit: 8-12 m²/l
abhängig von der Holzsorte

Erhältlich in natur und extra weiß



Anwendungsbereich

WOCA Hartwachsöl ist eine professionelle Bodenbeschichtung. Das Öl sorgt für eine extrem strapazierfähige und leichte aufgebaute Filmoberfläche. Kann auf jedem unbehandeltem, neue oder neu geschliffen Oberfläche oder für eine Deckschicht auf WOCA Farbe Öle verwendet werden.

Ergebnis

Durch die Sättigung der Holzoberfläche mit Öl bildet sich ein Schutz gegen Wasser und Schmutz. Die Oberfläche ist äußerst robust.

Verarbeitung

Das Öl mit kurzhaariger Malerrolle oder ähnliches dünn gleichmäßig auftragen.

Nachbehandlung

Nicht notwendig.

Pflege und Reinigung

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir Holzboden-seife oder Öl-Refresher. Wieder ölen mit WOCA Hartwachs Öl oder Pflegepaste nach Bedarf.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Hartwachs Öl

Für die maschinelle Grundbehandlung von Holzböden



Easy and effective. Naturally



1



2



3



4

Werkzeug

Eine Poliermaschine mit beige oder weißem Polierpad, Ölrolle und Baumwolltücher verwenden.
Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

WOCA Hartwachs Öl ist ideal für die Oberflächenbehandlung von Holzböden manuell und mit Poliermaschine. Das Öl sichert eine sehr strapazierfähige und leicht aufzubauende Filmoberfläche zu.

WOCA Hartwachs Öl ist geeignet für die Grundbehandlung von allen unbehandelten, neu- und neulich geschliffenen Hölzern im Innenbereich sowie zur Fertigung einer glänzenden Oberfläche, welche vorab mit WOCA Colour-Ölen behandelt wurden. Bei größeren Flächen empfehlen wir eine Poliermaschine zu verwenden.

Vorbereitung

Das unbehandelte Holz mit Sandpapier Körnung 100-120 fein schleifen. Der Boden soll vor dem Auftrag völlig trocken und frei von Schmutz und Fett sein. Wir empfehlen eine Feuchtigkeit von max. 12%. Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-30°C sein. Sehen Sie eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vor.

- 1 Wenn notwendig, den Boden mit WOCA Intensivreiniger gemischt mit Wasser im Mischverhältnis 1:40 reinigen, Der Boden muss vor dem Auftrag völlig trocken sein.
- 2 Den Ölkanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln und mischen. Kanister mit verschiedenen Batch-Nummern vor Gebrauch mischen, um

Farbunterschiede zu vermeiden. Das Öl mit kurzhaariger Malerrolle oder Ähnlichem dünn gleichmäßig auftragen. Das Öl 20 Minuten einziehen lassen.

- 3 Jetzt die Oberfläche mit weißem oder beige Polierpad unter Padhalter oder mit Poliermaschine polieren bis das überschüssige Öl einpoliert ist, und die Oberfläche gesättigt erscheint. Das Öl 8-10 Stunden trocknen lassen. Falls notwendig an nicht gesättigten Stellen nochmals Öl auftragen.
- 4 Der Boden ist am folgenden Tag schonend begehbar und ist nach 3 Tagen bei normalen Raumtemperaturen durchgehärtet. Während der Aushärtungszeit den Boden nicht feucht pflegen. Nach der Aushärtungszeit den Boden mit Holzbodenseife oder Öl-Refresher reinigen um eine schützende Schicht auf der Oberfläche zu erreichen.

Werkzeuge mit WOCA Ölverdünner reinigen.

Wartung

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir Holzbodenseife oder Öl-Refresher. Nachölen mit WOCA Hartwachs Öl oder Pflegepaste nach Bedarf